



Tabla 4A

Cargas mínimas de ensayo para tubos circulares de hormigón en masa

Dimensiones nominales	Carga de rotura mínima de ensayo kN/m (Fn)	
	Clase N Fn = 90 kN/m ²	Clase R Fn = 135 kN/m ³
150	-	20,5
200	-	27
250	-	34
300	27	40,5
400	36	54
500	45	67,5
600	54	81

